

PU Sealer mat



Twee componenten PU sealer met hoge resistentie tegen heel veel producten. Voor Betonvloeren , Kiftbeton vloeren , Beton-Cire en Beton-Floor-Cire vloeren

Productomschrijving:

2 componenten water gedragen sealer op polyurethaan basis. Deze sealer geeft een mooie matte uitstraling die heel breed resistent is voor diverse producten. Door het gebruik van deze sealer word uw project hypo allergen. Deze sealer word ook gebruikt in verkoopp ruimtes en ziekenhuizen.

Verharder: irriterend.
pH-waarde: 8
Glansgraad: 32-37
Verbruik 125 g/m²

Verwerkingstemperatuur 15-25 graden Celsius.
Niet geschikt in ruimten boven de 60 graden Celsius.
Buiten bereik van kinderen houden.

Gebruiksaanwijzing:

Nieuwe Beton Cire vloeren of Beton Cire wanden behoeven na het schuren van de Beton Cire en het impregneren niet meer geschuurd te worden.

Oude Beton Cire vloeren of Beton Cire wanden eerst reinigen met een goede stripper , laten drogen en dan schuren met een zwarte pad of schuurpapier 120..

Oppervlak van de vloer moet schoon en droog zijn, vrij van stof, vet, olie, curing compound, was- en reinigingsmiddelen

Betonvloeren altijd eerst met de 2-K impregneer primeren !! De witte component even goed schudden. De doorzichtige verharder bijvoegen aan de witte vloeistof in de verhouding;

10 delen A en 1 delen B

Sealer mengsel 10 minuten laten rusten.

Vervolgens gelijkmatig met een droge PU roller (10 mm vacht) op de vloer of wand aanbrengen.

Ruimte- en verwerkingstemperatuur 15-25 graden Celsius.

Vloerverwarming uit zetten !! Na voldoende lange droogtijd (tenminste 2 uur, echter nog dezelfde dag) kan u een tweede laag aanbrengen. Na droging van de laatste PU laag (minimaal 12 uur) kan de vloer voorzichtig gebruikt worden.

De eindbestendigheid van de deklaag is na ca. 7 dagen bereikt.

BETON
APARTE



Onze leverancier werkt met een kwaliteitssysteem . Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Beton-Aparte BV geleverde producten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Beton-Aparte BV niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. Alle rechten voorbehouden.