

UITVLAKMIDDEL VOOR TEGELS



Omschrijving en toepassing:

De uitvlakmiddel voor tegels is een kunststof gemodificeerde droge mortel samengesteld uit hoogwaardig cement, speciale harsen en additieven met een specifiek geselecteerde korrelopbouw. Speciaal gemaakt voor het vlak maken van tegel wanden als voorbereiding voor Beton Cire.



Eigenschappen:

- ▶ water gedragen.
- ▶ lang verwerkbaar
- ▶ grijs van kleur
- ▶ Alkali bestendig.
- ▶ Oplosmiddelvrij.
- ▶ Na 12 – 16 uur te overlagen.
- ▶ Ruime verwerkingstijd
- ▶ Goede hechting

Technische gegevens

Verpakking:	Per kg te bestellen. Minimale betelwaarde 5 kg
Opslag:	minimaal 12 maanden
Mengverhouding:	300 – 340 gram water op 1 kg droge mortel
Kleur:	Grijs
Verbruik:	ca. 400-500 g/m ² per laag
Verwerkingstemperatuur:	min. 5 °C – max.30 °C
Verwerkingstijd:	+ - 4 uur*
Polijsten:	n.v.t.*
Droogtijd:	12 - 16 uur*

* Bij 20°C, R.V van 50%.

Onze leverancier werkt met een kwaliteitssysteem Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Beton-Aparte BV geleverde producten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Beton-Aparte BV niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. Alle rechten voorbehouden.

Uitvlakmiddel voor tegels is geschikt voor:

- ▶ Wand tegels vlak maken.

Gebruiksaanwijzing:

Dit uitvlakmiddel voor tegels gebruik je op een geprimerde tegelwand om deze te prepareren voor de Beton Cire aan te brengen. Je maakt de mortel aan met water. Eerst het water in je mengemmer en dan de droge mortel toevoegen. De mengverhouding is 300 tot 340 gram water op 1 kg droge mortel. Je verbruik is op een nette moderne tegelwand ongeveer 1 kg per m² in 2 lagen. Smeer nooit dik, het is makkelijker en beter om 2 dunne lagen te plaatsen. Te dikke plaatsing kan resulteren in craquelé of andere nare dingen. Maak je spaan een beetje nat met water om het uitvlakmiddel mooi glad te spanen. Lukt dat niet dan kun je de wand met korrel 80 ook glad maken. Wanneer alle tegels weg zijn en er geen tegel tekening meer te zien is dan kun je verder gaan met de Beton Cire.

Afvalverwijdering:

Hard geworden product is als rest afval af te voeren. Droge mortel eerst aanmaken en hard laten worden alvorens weg te gooien. Emmers zonder productresten of scheuren zijn recyclebaar.

Ondergrond:

Het uitvlakmiddel voor tegels kun je gebruiken op een schone solide en stabiele ondergrond zonder losse delen en vetvrij. Dit uitvlakmiddel heeft een goede primer voor niet zuigende ondergronden en voorziet van een korrel. Zoals als Betokontakt van Knauf of een andere primer zoals deze.

Belangrijk:

- ▶ In oorspronkelijke verpakking op een vorstvrije droge plaats opgeslagen minstens 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakking zorgvuldig hersluiten en inhoud binnen korte tijd verwerken.
- ▶ Optimale verwerkingcondities zijn 15 – 25°C en R.V. van max. 65%.
- ▶ Gebruik geschikte beschermingsmiddelen. Handschoenen en bril worden aangeraden..
- ▶ Maak eerst een hechtproef.
- ▶ Gebruik altijd de juiste primers op de juiste ondergronden.
- ▶ Neem altijd de aanwijzingen van het gebruikte product in acht.
- ▶ Niet geschikt voor toepassing buiten.
- ▶ Gebruik geschikt gereedschap met de juiste stofafzuiging. Kijk uit met de kabels dat deze niet 'afgeven'.

BETON 
APARTE